

ARGENT 70 C

La lámina Argent 70 C reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite el paso de una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento y su lado opaco garantiza la privacidad lejos de miradas curiosas, proporcionando al mismo tiempo un aspecto exterior contemporáneo.



Garantía SOLAR SCREEN®
12 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma EN 1096-1
**TESTADO EN
LABORATORIO**



Norma REACH RoHS **CUMPLE
CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	44 %
Reflejo de luz visible exterior	44 %
Reflejo luz visible interior	44 %
Energía solar total rechazada	68 %
Energía solar total rechazada 2*	64 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	43 %
Absorción de energía solar	35 %
Transmisión de energía solar	22 %
Reducción del deslumbramiento	64 %
Valor "g"	0,31
Valor "u"	5,16
Coefficiente de sombra	0,36
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	50 µ

Color desde el exterior : PLATA MEDIO

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.