



BRONZE 80 XC

La lámina Bronze 80 XC reduce considerablemente el calor solar y permite la entrada de una parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento proporcionando un toque de color y originalidad al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®
Veer la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

| | |
|----------------------------------|--------|
| Transmisión de rayos UV | 1 % |
| Transmisión de la luz visible | 11 % |
| Reflejo de luz visible exterior | 18 % |
| Reflejo luz visible interior | 60 % |
| Energía solar total rechazada | 80 % |
| Energía solar total rechazada 2* | 85 % |
| Ratio solar : | |
| Reflejo de energía solar | 34 % |
| Absorción de energía solar | 57 % |
| Transmisión de energía solar | 9 % |
| Reducción del deslumbramiento | 90 % |
| Valor "g" | 0,23 |
| Valor "u" | 5,1 |
| Coeficiente de sombra | 0,2 |
| Tipo de instalación : Exterior | |
| Longitud del rollo | 30,5 m |
| Composición de la película | PET |
| Espesor | 50 µ |

Color desde el exterior : BRONCE

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

| | |
|--|---|
| Acrislamiento simple claro | ✓ |
| Acrislamiento simple tintado | ! |
| Acrislamiento simple tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento claro | ✓ |
| Doble acristalamiento tintado | ! |
| Doble acristalamiento tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento con gas | ! |
| Doble acristalamiento claro STADIP EXT | ✗ |
| Doble acristalamiento claro STADIP INT. | ! |

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.