



SPECTRA 333 XC

Última evolución de la serie Spectra para exteriores, con una base de nanocerámica como recordatorio, evitando interferencias con dispositivos eléctricos y ofreciendo un alto nivel de protección infrarroja, lo que mejora su construcción ofreciendo la mejor garantía en su categoría.



Garantía SOLAR SCREEN®
Veer la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

↔ **182 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	<1 %
Transmisión de la luz visible	75 %
Reflejo de luz visible exterior	8 %
Reflejo luz visible interior	8 %
Energía solar total rechazada	56 %
Energía solar total rechazada 2*	59 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	6 %
Absorción de energía solar	53 %
Transmisión de energía solar	41 %
Reducción del deslumbramiento	29 %
Valor "g"	0,49
Valor "u"	5,08
Rechazo infrarrojo (760-2500 nm)	95
Coefficiente de sombra	0,6
Tipo de instalación : Exterior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	75 µ

Color desde el exterior : ÁLTAMENTE NEUTRAL

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón, no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.