

Producto

Film de polipropileno (PP) recubierto de 65 micras, con protección UV, adhesivo removible smooth surface bubble free y liner Clay Coated PE Embossed Paper de 145 gramos, lo que le confiere una gran estabilidad durante la impresión. Recomendado para una amplia gama de aplicaciones promocionales a corto y medio plazo en superficies planas y lisas, no porosas ni rugosas. Especialmente desarrollado para tintas UV y látex.

Ventajas

- 1- Libre de PVC.
- 2- Adhesivo removible transparente de base acrílica Smooth Surface Bubble Free.
- 3- Durabilidad de 3 años en interiores y 2 años en exterior (sin procesar).
- 4- Gran estabilidad durante la impresión.

Aplicaciones

- Publicidad interior y exterior de corta y media duración: rótulos, etiquetas, puntos de venta, superficies acristaladas...

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex**

Datos técnicos

Anchos: **137 cms**

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	NORMA
		White Matt		
MATERIAL PVC	PP blanco, recubiertos con protección UV.			
	ESPESOR (µm)	65	± 10%	
	PESO (g/m ²)	60,2	± 10%	
	BRILLO (45°C) (%)	85		ASTM D2457
ADHESIVO	Clear acrylic based, removable smooth surface bubble free			
	FUERZA DE ADHESIÓN 20 min (N/25mm)	> 3		FINAT FTM1
	FUERZA DE ADHESIÓN 24 horas (N/25mm)	> 5		FINAT FTM1
	CONTRACCIÓN (mm)	Máx 0,05		FINAT FTM14
	TEMPERATURA DE APLICACIÓN (°C)	> 10		
	TEMPERATURA DE SERVICIO (°C)	-10 a 70		
LINER	Clay coated PE embossed paper			
	ESPESOR (µm)	180	± 10%	DIN 20534
	PESO (g/m ²)	145	± 10%	ISO 536

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es

Recomendaciones

- Durabilidad interior: < 5 años / exterior: < 1 año (sin procesar).
- Condiciones de almacenamiento:
 - 12 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado.
 - Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
 - El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
 - Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
 - No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
 - El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.
- Las superficies en las que se aplicará el material se deben limpiar cuidadosamente y sin polvo ni ninguna otra contaminación que pueda afectar la adhesión del material.
- La película se puede limpiar / desinfectar mediante todos los métodos de limpieza convencionales, utilizando accesorios no abrasivos, productos de limpieza, detergentes adecuados para este fin.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa de la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

Nota Importante

- Endutex no puede responsabilizarse por la facilidad o la velocidad de eliminación del material aplicado. El aire y la temperatura de las películas deben tenerse en cuenta.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos proporcionados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Esta pretende ser una fuente de información y no se puede usar como garantía. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Endutex no se hará responsable por el mal uso o inadecuado almacenamiento y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es