

# Laminado PP Matt / Gloss

## **Producto**

Film de polipropileno transparente de 80 micras con acabado en mate o brillo. Recubierto con un adhesivo de acrilato sin disolventes, resistente al envejecimiento y permanentemente elástico. Lavable y resistente a una gran cantidad de detergentes y disolventes. Respetuoso con el medio ambiente, este material resulta ideal para la protección de aplicaciones en interior o en exterior a corto plazo, como papel, vinilo, poliéster, PVC ...

# **Ventajas**

- 1- Acabado brillante o mate.
- 2- Protege contra la radiación ultravioleta (baja) y la abrasión.
- 3- Respetuoso con el medio ambiente.
- 4- Perfecto para todas las aplicaciones en interiores o exteriores a corto plazo.

# **Aplicaciones**

- Laminación para la protección de fotografías, displays, paneles de visualización y para aplicaciones en interior o en exterior a corto plazo de impresión digital, como papel, vinilo, poliéster, PVC ...

# Compatibilidades

Tintas: UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente

## Datos técnicos

### Anchos: 104 / 130 / 140 / 155 cms

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	TOLERAN CIA	NORMA
MATERIAL PP	ESPESOR (μm)	80	± 5	
	PESO	67 g/m <sup>2</sup>	± 5	
	FUERZA DE ROTURA (N/15mm)	L: >25 T: >20		DIN EN ISO 527-3 50 mm/min
	RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN (%)	L: >600 (matt) / >550 (gloss) T: >650 (matt) / >600 (gloss)		
	RESISTENCIA AL DESGARRO (N/mm2)	L: >20 T: >15		
	GLOSS (60°C)	6 – 12 (matt) / 110-130 (gloss)		Din 67530
ADHESIVO	TIPO	Dispersión de poliacrilato		
	FUERZA DE ADHESIÓN 20 min (N/25mm)	> 11,5		AFERA 4001
	FUERZA DE ADHESIÓN 24 h (N/25mm)	> 15,5		AFERA 4001
	VALOR PH	Aprox. 7,0		
LINER	TIPO	One-side siliconised Glassine-paper		
	ESPESOR (μm)	54	±6	
	PESO (g/m²)	65	±6	
	FUERZA DE REMOCIÓN (Mn/CM)	12-45		Speed 300 mm/min
OTROS	CONDICIONES ALMACENAJE	18 °C - 25°C / 40 − 65% HR		

#### endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779 info@endutex.es | www.endutex.es

# endutex Madrid

Calle Zapadores, 3 28831 San Fernando de Henares | Madrid Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898 info@endutex.es | www.endutex.es