

# Laminado Suelo PP Mate

## Producto

Film de polipropileno de 140 micras autoadhesiva por una cara, resistente a los arañazos, transparente, incolora y respetuosa con el medio ambiente, ya que no tiene PVC. Especialmente diseñado para su instalación en suelos. Recubierto con un adhesivo de acrilato sin disolventes, resistente al envejecimiento y permanentemente elástico. Lavable y resistente a una gran cantidad de detergentes y solventes. Retardante al fuego clase M1 con certificación NFP 92. Antideslizante con certificado R9.

## Ventajas

- 1- Libre de PVC, respetuoso con el medio ambiente.
- 2- Resistente a los arañazos, extremadamente duradero incluso para trabajos pesados.
- 3- Su superficie con acabado de arena permite un acabado de alta calidad.
- 4- Antideslizante, con certificado R9.
- 5- Retardante al fuego M1 con certificado NFP 92.
- 6- Duración de 6 años en interiores y 3 años en exteriores (pruebas realizadas en condiciones climáticas controladas).

## Aplicaciones

- Aplicaciones para suelos: publicidad, señalización, etc.
- Protección de fotografías, soportes rígidos, Pop Ups, pancartas, alfombrillas de ratón, etc.

## Compatibilidades

**Tintas:** UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente

## Datos técnicos

**Anchos:** 160 cm

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	NORMA
<b>SOPORTE</b>	TIPO DE FILM	PP film, transparente, texturizado		
	ESPESOR (µm)	140	± 10	
	PESO (g/m²)	117	± 5	
	RESISTENCIA A LA ROTURA (N/15mm)	L: >49 T: >45		DIN EN ISO 527-3, 50mm/min
	RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO (%)	L: >630 T: >660		
	RESISTENCIA AL DESGARRO (N/mm2)	L: >20 T: >19		
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL MD/CD (mm)	MD: ≤-0,2 CD: ≤ -0,1		FINAT 14 fijado en aluminio
<b>ADHESIVO</b>	TIPO	Dispersión de poliácrlato		
	VALOR PH	7,0 aprox.		
	FUERZA DE ADHESIÓN (N/25mm)	> 7,5 (10 min) > 12,5 (24h)		AFERA 4001

L: Longitudinal T: Transversal

### endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena  
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona  
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779  
info@endutex.es | www.endutex.es

### endutex Madrid

Calle Zapadores, 3  
28831 San Fernando de Henares | Madrid  
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898  
info@endutex.es | www.endutex.es

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	NORMA
<b>CUBRIMIENTO</b>	TIPO	Papel glasine siliconado a una cara		
	ESPESOR (µm)	54	± 6	
	PESO (g/m²)	65	± 6	
	FUERZA DE REMOCIÓN (mN/cm)	12-45		Velocidad 300 mm/min
<b>OTROS</b>	PROCESAMIENTO INTERIOR	18 – 25 °C		
	HUMEDAD RELATIVA	40 - 65 %		
	RETARDANTE AL FUEGO	B, -s1, -d0		EN 13501-1
	TEMPERATURA DE USO FINAL	-30°C bis +100°C		Fijado en aluminio

L: Longitudinal T: Transversal

**endutex Barcelona**

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena  
 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona  
 Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779  
[info@endutex.es](mailto:info@endutex.es) | [www.endutex.es](http://www.endutex.es)

**endutex Madrid**

Calle Zapadores, 3  
 28831 San Fernando de Henares | Madrid  
 Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898  
[info@endutex.es](mailto:info@endutex.es) | [www.endutex.es](http://www.endutex.es)