



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Subcategoría
<b>Color</b>	<b>Esencial</b>
	Tipo de producto
	<b>PVC Free</b>
Ancho	Longitud
<b>122 cm</b>	<b>50 m</b>
Adhesivo	<b>PSA acrílico a base de agua con sistema de liberación de aire</b>
Garantía	<b>5 años</b>
Extensible	<b>Not Extensible</b>
Resistencia a los arañazos	<b>Promedio</b>
Dirección del patrón	-
Grosor (promedio por categoría)	<b>180 - 220 µm</b>
Condición de conservación (máximo 3 años desde la entrega)	<b>5° C - 30° C</b>
Método de instalación	<b>Seco</b>
Área de instalación	<b>Interior</b>
Temperatura de instalación	<b>12° C - 38° C</b>
Método de instalación (ABBA - ABAB)	<b>ABAB</b>



## CERTIFICACIONES

CE Revestimiento mural (EN15102)	<b>Sí</b>	Solidez del color al lavado (ISO 105-X12) - Evaluación según las escalas de gris	<b>No probado</b>
REACH	<b>Próximamente</b>	Resistencia al lavado con champú (ISO 18168)	<b>No probado</b>
Aldehídos después de la emisión (CMR ISO 16000)	<b>No probado</b>	Solidez del color al agua (ISO 105-E01)	<b>No probado</b>
Prueba de Compuestos Orgánicos Volátiles (EN16516)	<b>No probado</b>	Capacidad de absorción de líquidos (ISO 9073-6 2000)	<b>No probado</b>
Clasificación contra incendios (EN13502)	<b>B-s1,d0</b>	Velocidad de absorción del líquido (ISO 9073-6 2000)	<b>No probado</b>
Revestimiento de pared - especificación para rollo de corcho (EN13085)	<b>No requerido</b>	Estabilidad dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50° C - humedad del 65%	<b>No probado</b>
IMO/MED Módulo B - E	<b>No probado</b>	Resistencia al calor y a los ciclos térmicos	<b>No probado</b>
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	<b>No probado</b>	Resistencia al color a la luz	<b>No probado</b>
Resistencia a las manchas (Tchibo)	<b>No probado</b>	Prueba de adherencia	<b>Probado</b>
Propiedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012)	<b>No probado</b>	Resistencia a la humedad	<b>No probado</b>
Esponjosidad (EN12956)	<b>No probado</b>		
Lavabilidad (EN12956)	<b>No probado</b>		
Facilidad de limpieza (EN12956)	<b>No probado</b>		

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### DURABILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

### MANTENIMIENTO:

Para el cuidado diario, use un jabón suave o un detergente neutro para limpiar la superficie de la película. Evite el uso de productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Al limpiar la superficie de la película, use solo paños suaves o esponjas para evitar cualquier daño. Para las manchas difíciles, aplique agua caliente (no hirviendo) en el área afectada. Si es necesario, use una solución de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para limpiar. Sin embargo, evite usar esta solución en superficies de película impresas. Para desinfectar, use solo productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite limpiadores a base de productos orgánicos como amoníaco o esmalte, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe cualquier detergente de limpieza, bactericidas o productos virucidas en un área oculta primero para garantizar la compatibilidad. Estas recomendaciones mantendrán la apariencia de la película y prolongarán su vida útil. Las manchas persistentes pueden indicar un cuidado inadecuado, en cuyo caso considere usar un método de reparación con parches (no garantizado pero efectivo y económico) o reemplazar la película completa.

Imágenes y datos no contractuales. Cover Styl se reserva el derecho de modificar la composición de sus películas en cualquier momento. La representación de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y puede no dar una representación fiel de la realidad. Por eso le recomendamos que pida una muestra en línea o que se ponga en contacto con nosotros para estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a las ligeras diferencias de color en las producciones, le aconsejamos que compre la cantidad necesaria de una vez para evitar cualquier diferencia de apariencia en la ejecución de su proyecto de Cover Styl.