



ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--|---|
| Categoría | Subcategoría |
| Madera | Medio |
| Acabados | Estructurado |
| Estructurado | Tipo de producto |
| | PVC |
| Ancho | Longitud |
| 122 cm | 50 m |
| Adhesivo | PSA acrílico con sistema de liberación de aire |
| Garantía | 10 |
| Extensible | Extensible |
| Resistencia a los arañazos | Promedio |
| Dirección del patrón | Longitud |
| Grosor (promedio por categoría) | 250 µm |
| Condición de conservación (máximo 3 años desde la entrega) | 5° C - 30° C |
| Método de instalación | Seco |
| Área de instalación | Interior |
| Temperatura de instalación | 12° C - 38° C |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | ABAB |
| Longitud de repetición del patrón (cm) | - |
| Solapamiento para unir capas (cm) | - |
| Color RAL | 1019 |



CERTIFICACIONES

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|
| CE Revestimiento mural (EN15102) | Cumple | Solidez del color al lavado (ISO 105-X12) - Evaluación según las escalas de gris | 4-5 (Longitud y anchura) |
| REACH | Cumple | Resistencia al lavado con champú (ISO 18168) | Excelente |
| Aldehídos después de la emisión (CMR ISO 16000) | Cumple | Solidez del color al agua (ISO 105-E01) | Excelente |
| Prueba de Compuestos Orgánicos Volátiles (EN16516) | Cumple | Capacidad de absorción de líquidos (ISO 9073-6 2000) | 1150% |
| Clasificación contra incendios (EN13501-1) | C-s2,d0 | Velocidad de absorción del líquido (ISO 9073-6 2000) | 0 mm |
| Revestimiento de pared - especificación para rollo de corcho (EN13085) | No requerido | Estabilidad dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50° C - humedad del 65% | 0.25 mm |
| IMO/MED Módulo B - E | Cumple | Resistencia al calor y a los ciclos térmicos | Probado |
| RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) | Cumple | Resistencia al color a la luz | Probado |
| Resistencia a las manchas (Tchibo) | Probado | Prueba de adherencia | Probado |
| Propiedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Cumple | Resistencia a la humedad | Cumple |
| Esponjosidad (EN12956) | Ningún cambio visible | | |
| Lavabilidad (EN12956) | Cumple | | |
| Facilidad de limpieza (EN12956) | Cambio visible | | |

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DURABILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

MANTENIMIENTO:

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o detergente neutro para limpiar la superficie de la película. Evite usar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Al limpiar la superficie de la película, use solo paños o esponjas suaves para evitar daños. Para manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) en el área afectada. Si es necesario, use una solución de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para limpiar. Sin embargo, evite usar esta solución en superficies impresas de película. Para desinfectar, use solo productos a base de alcohol isopropílico como toallitas con alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores a base de productos orgánicos como amoníaco o abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe cualquier detergente de limpieza, bactericidas o productos virucidas en un área oculta primero para garantizar la compatibilidad. Para las referencias Cork Prestige, se requiere una limpieza y cuidado mínimos debido a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Utilice un cepillo con cerdas suaves para limpiar. En caso de manchas húmedas o mojadas, use un paño absorbente para eliminar la humedad y seque el área afectada de inmediato y completamente. Estas recomendaciones mantendrán la apariencia de la película y extenderán su vida útil. Las manchas persistentes pueden indicar un cuidado inadecuado, en cuyo caso, considere usar un método de reparación por parche (no garantizado pero efectivo y económico) o reemplazar todo el vinilo.

Imágenes y datos no contractuales. Cover Styl se reserva el derecho de modificar la composición de sus películas en cualquier momento. La representación de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y puede no dar una representación fiel de la realidad. Por eso le recomendamos que pida una muestra en línea o que se ponga en contacto con nosotros para estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a las ligeras diferencias de color en las producciones, le aconsejamos que compre la cantidad necesaria de una vez para evitar cualquier diferencia de apariencia en la ejecución de su proyecto de Cover Styl.